

(51) Int. Cl. ⁷

F I

テーマコード (参考)

H 0 1 M 8/02

H 0 1 M 8/02

L

5 H 0 1 8

H 0 1 M 4/86

H 0 1 M 8/02

E

5 H 0 2 6

H 0 1 M 8/04

H 0 1 M 8/02

K

5 H 0 2 7

H 0 1 M 8/06

H 0 1 M 8/02

M

H 0 1 M 8/10

H 0 1 M 8/02

P

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全95頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2001-571499 (P2001-571499)

(86) (22) 出願日 平成13年3月26日 (2001. 3. 26)

(85) 翻訳文提出日 平成14年9月24日 (2002. 9. 24)

(86) 国際出願番号 PCT/GB2001/001339

(87) 国際公開番号 WO2001/073881

(87) 国際公開日 平成13年10月4日 (2001. 10. 4)

(31) 優先権主張番号 0007306. 4

(32) 優先日 平成12年3月24日 (2000. 3. 24)

(33) 優先権主張国 英国 (GB)

(31) 優先権主張番号 0019622. 0

(32) 優先日 平成12年8月9日 (2000. 8. 9)

(33) 優先権主張国 英国 (GB)

(31) 優先権主張番号 0019623. 8

(32) 優先日 平成12年8月9日 (2000. 8. 9)

(33) 優先権主張国 英国 (GB)

(71) 出願人 502344983

サイエンティフィック ジェネリックス
リミテッドイギリス国、CB 2 5 NH ケンブリッ
ジシャー、ハーストン、ハーストン ミル

(74) 代理人 100067448

弁理士 下坂 スミ子

(74) 代理人 100065709

弁理士 松田 三夫

(72) 発明者 ブリーストナール、マイケル アレギザン
ダーイギリス国 CB 2 5 NH ケンブリッ
ジシャー、ハーストン、ハーストン ミル
、 サイエンティフィック ジェネリッ
クス リミテッド


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 流動多孔性電極を有する混合反応物燃料セル

(57) 【要約】

電気化学的手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池であり、それは、少なくとも1つのセルと、セル内のすくなくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、電極間でイオンを移送するためのイオン伝導性電解質手段とから構成され、電極は多孔性でありそして電極の本体を通る少なくとも燃料と酸化剤の混合物の流体力学的流れを発生させるための手段が設けられていることを特徴とする。

【選択図】 図2



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも1つのセルと、
前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、
電極間にイオンを伝えるためのイオン伝導性電解質部材と
から構成され、
前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられる
ことを特徴とする電気化学的な手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池。

【請求項2】

少なくとも1つのセルと、
前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、
電極間にイオンを伝えるためのアルカリ性電解質と
から構成され、
前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられ、前記燃料は炭素または炭素質化学種 (carbonaceous species) である
ことを特徴とする電気化学的な手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池。

【請求項3】

少なくとも1つのセルと、
前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、
電極間にイオンを伝えるためのイオン伝導性電解質部材と
から構成され、
前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられ、前記電極はそれらの電位の力で選択する、それらと共に作用される電気触媒を有する
ことを特徴とする電気化学的な手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池。

【請求項4】

電解質部材は混合物の一部であるかまたはその一部を形成する、請求項1～3のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項5】

少なくとも1つのセルと、
前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、
電極間にイオンを伝えるためのイオン伝導性電解質部材と
から構成され、

2

前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられ、更に気体燃焼器がセル内に設けられることを特徴とする電気化学的な手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池。

【請求項6】

1つまたはそれ以上の反応物を電気的、熱的、化学的または物理的に再生または復活できる、請求項1～5のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項7】

システム内の乱流が電極間の化学種伝導 (species transport) を強めるように用いられる、請求項1～6のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項8】

電極の一方または両方は燃料または酸化剤化学種 (oxidant species) のいずれかを吸収および蓄積することができる、請求項1～7のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項9】

系統連系 (interconnect) は導電性および／またはイオンの絶縁性の反応物混合物によって少なくとも部分的に代用される、請求項1～8のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項10】

反応物間での反応のための高活性化エネルギーが装置の自己放電に対する安定性を提供するように利用される、請求項1～9のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項11】

反応物間での反応のための低速運動 (slow kinetics) が装置の自己放電に対する安定性を提供するように利用される、請求項1～10のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項12】

反応物の拡散のための低速運動が装置の自己放電に対する安定性を提供するように利用される、請求項1～11のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項13】

反応物間の拡散障壁または部分的な障壁が装置の自己放電に対する安定性を提供するように利用される、請求項1～12のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項14】

酸素帯同液体が酸素を溶解させる、または酸素を少なくとも1つの別の混合物の成分と共に溶解させるように用いられる、請求項1～13のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項15】

酸素成分は酸素帯同気体を所望の液体に溶解させることにより再充填される、請求項1～14のいずれか一項に

30

40

50

3

記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 16】

混合しない形態 (immiscible phase) または部分的に混合しない形態にあるまたは該形態に含まれる安定した組合せの反応物を供給するときに作動する、請求項 1～15 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 17】

混合しない形態または部分的に混合しない形態は装置内で自然に分離する、請求項 16 に記載の燃料セルまたは電池。 10

【請求項 18】

装置内で接触することになる混合しない形態または部分的に混合しない形態である、または該形態に含まれる酸素と還元剤を分けて供給するときに作動する、請求項 1～17 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 19】

主セル反応のための表面としてそして副セル反応のための反応物として電極材料を共に利用し、それにより追加の出力電圧および／またはより高い固有のエネルギー密度を有する総合セルを提供する、請求項 1～18 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。 20

【請求項 20】

装置が電気を発生していないときに混合物の安定性を強めるように NEMCA または同様な効果を利用する少なくとも 1 つの触媒を有する、請求項 1～19 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 21】

混合物は不均化反応が可能な成分である、または該成分を含む、請求項 1～20 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。 30

【請求項 22】

再充填可能である、請求項 21 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 23】

燃料は水素、炭化水素、C₁～C₄ のアルコール、水素化ホウ素ナトリウム、アンモニア、ヒドラジンおよび溶解または溶解形態の金属塩から選択される、請求項 1～22 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 24】

酸化剤は酸素、空気、過酸化水素、金属塩および酸から選択される、請求項 1～23 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 25】

酸化剤はクロム酸塩、バナジン酸塩、マンガン酸塩またはそれらの組合せから選択される、請求項 24 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 26】

スルホン化および／または非スルホン化重合薄膜、酸化イットリウム安定化ジルコニア (YSZ)、酸化セリウ 50

4

ム安定化ジルコニア (CSZ)、インディア (india) 安定化ジルコニア (ISZ)、酸化セリウム安定化ガドリニア (gadolinia) (CSG) およびヨウ化銀を含む無機イオンキャリアから選択された固体電解質、或いは水および水性組成物、酸性化された過フルオロカーボン (perfluorocarbons)、プラズマ、熔融塩、酸およびアルカリから選択された液体電解質である、請求項 1～25 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 27】

燃料および／または酸化剤は電解質を形成する、或いは電解質として働く、請求項 1～4 のいずれか一項または請求項 1～4 のいずれかに従属するときの請求項 6～24 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 28】

電極は混合物の流れの方向を横断する向きに配置される、請求項 1～27 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 29】

電極は導管部材内に装着される、請求項 28 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 30】

電極は流動イオン化学種を発生する電解質は流動イオン化学種に消費する電極の上流に位置される、請求項 28 または請求項 29 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 31】

並列に接続された電極の列から構成される、請求項 28～30 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 32】

電極は小さな隙間または機能的に挿入された多孔性の薄膜或いは多孔性の電解質薄膜により分けられる、請求項 32 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 33】

直列に接続された電極の列から構成される、請求項 28～30 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 34】

陽極は小さな隙間またはまたは機能的に挿入された多孔性薄膜或いは多孔性の電解質薄膜によってその直近に隣接した陰極から分けられる、請求項 33 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 35】

電極は混合物の流れ方向と実質的に平行な向きへ配置される、請求項 2 または請求項 2 に従属するときの請求項 6～27 のいずれか一項に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 36】

電極は直列に接続された複数セルの列により構成される、請求項 35 に記載の燃料セルまたは電池。

【請求項 37】

少なくとも別の 1 組の電極が第 1 組の電極の下流側に設けられる、請求項 35 または請求項 36 に記載の燃料セ

5

ルまたは電池。

【請求項38】

少なくとも1つ以上の組が前記第1組の電極下流側に流路の対応する部分における極性を相互に対向させて配置され、それにより、第2の単一または複数の陽極が第1の単一または複数の陰極の下流側に配置されそして第2の単一または複数の陰極が第1の単一または複数の陽極の下流側に配置される、請求項37に記載の燃料セルまたは電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

本発明は電気化学的システムに関し、特に、混合反応物、すなわち燃料セルまたは電池内で相互に直接接触する反応物を用いた燃料セルまたは電池に関する。

【0002】

一般的に、当業者にとって「燃料セル」なる用語は、要求に応じて反応物（燃料と酸化剤）が連続的に供給される、電力を発生する電気化学的装置を意味することは理解されよう。「電池」なる用語は、一般的に、要求に応じて反応物を連続的に供給するのではなくて、電気化学的に空になることができる自給式の、電力を発生する電気化学的システムを意味することは理解されよう。電池は、もちろん、充電によって補充できる。「燃料セル」および「電池」の新規な定義を与えることが本明細書の目的ではなく、電池内に含まれた自動車用または移動可能な反応物を有することが電池についての本発明の範囲である。

【0003】

従来の燃料セルまたは電池は、化学反応物を相互に物理的に分けて保持するように機能する電解質のまわりに挟み込まれた2つの電極からなる。燃料セルの一般的なタイプの一つにおいて、反応物は水素と酸素である。酸素は一方の電極を通過し、水素は他方を通過し、電気と水と熱を発生する。このようなタイプの燃料セルでは、水素燃料は燃料セルの陽極に供給される。酸素、または空気、は陰極の範囲内で燃料セルに供給される。陽極では、水素原子は、通常、触媒の助けを借りて陽子と電子に分裂される。陽子は、イオン伝導体であるが、陽子の通過に対して非常に高い抵抗を有し、それ故、電子的な絶縁体として扱われる電解質を通過する。それ故、陽子は陰極への外部通路を取りそして陰極に到達する前に有効な仕事を遂行するために負荷を通過する。陰極では、電解質を通して搬送された陽子が水を形成するように酸素および電子と結合される。

【0004】

燃料セルは有効なエネルギー変換のために熱的な燃焼というよりも電気化学に基づくものであり、作動温度および変換効率は、燃料セルシステムからの放射が最もクリーンな燃料燃焼システムからの放射であってさえもそれよりも極めて小さいので、より高いものである。これらは

6

燃料セルがなぜ魅力的であるかの2つの理由である。しかしながら、燃料セルの電気が高コストであることは、燃焼によって電気を発生するときのコストが相対的に安価であることにより、より重要な問題である。燃料セルは、低騒音および広範な負荷能力のような追加の利点を提供するものではあるが、これまでの燃料セル産業科学における主要な試みは、コスト、重量および容積について従来の電力発生システムと競争するより安価なシステムの開発を企図するものである。

10 【0005】

燃料セル産業科学で報告された業績のほとんどは、上述したような燃料と酸化剤の分離供給が燃料セルの異なった区画に分配される従来の配列に基づくものである。しかしながら、非常に少数の研究者、多数の研究者については後述する、は混合反応物を用いることの可能性について探求した。混合された反応物間で直接反応することは熱力学的に有利であるが、いくつかの理由で有効に抑制または防止でき、それはセル設計者によって開発できる。例えば、反応は、直接反応のための高活性化エネルギーおよび/または反応のための低速運動 (slow kinetics) および/または化学種 (species) の低速拡散によって有効に防止される。触媒反応電極或いはその他の選択的な接近法を選択的に採用することにより、反応物混合物での寄生反応が無視される一方、還元反応を陰極でそして酸化反応を陽極で助長することができる。

【0006】

混合反応物燃料セルの分野における初期の技術は、チャールズ・アイロード (Charles Eyraud)、ジャーニー・レノア (Janine Lenoir) およびミシェル・ゲリー (Michel G▲▼ery) によってシアーズ (Se▲▼ance)、1961年3月13日、に発表されている。この文献に発表された単一セルは、その上に吸収された水分子を有する多孔性 (porous) アルミナ薄膜を使用しており、それは所定の温度および圧力条件下で、フィルム電解質として作用させることができる。陰極は、例えば、銅またはニッケルの多孔性金属シートである。陽極は白金またはパラジウムの真空蒸着層である。湿潤空気 (すなわち燃料ではない) において、ニッケルの酸化は多孔性 Ni-O - Pd エレメントの電極を横切る電位差に現れることが発表されている。供給気体混合物に組み込まれた燃料を用いたときのこの装置の性能は、多孔性アルミナエレメントを通る燃料と酸化剤の混合物の拡散特性によって制限される。多孔性アルミナに吸収された固定水フィルム電解質のイオン伝導性を増強する手段としてアルミナまたは気体混合物内にアンモニアのようなイオン化可能な成分を追加しようとしている。これらの概念 (concept) は時間を掛けるだけの価値があるとは思われない。

40

50

【0007】

C. K. ダイアー (C. K. Dyer) は、ネイチャー (Nature)、343巻 (1990年)、547～547頁に、エネルギー変換のための薄厚フィルム電気化学装置を記載している。ダイアーの装置は酸化剤と燃料の混合物を用いた作動が可能である固体電解質燃料セルである。これは透過性触媒反応電極と非透過性触媒反応電極を備え、この2つの電極は電子絶縁性であるがイオン伝導性の気体透過性固体電解質によって分離されている。この固体電解質燃料セルは気体燃料/酸化剤混合物で作動する。この混合物は多孔性電解質を介して一方の電極にのみ供給され、他方の電極には拡散される。濃度勾配が異なった拡散移動を通して確立される。この装置は単一セル形態でのみ述べられている。

【0008】

モズリー (Mosely) およびウィリアム (Williams) は、ネイチャー、346巻 (1990年)、23頁に、還元性気体を検知するためのセンサにAu/Pt電極を使用することを発表している。彼等のシステムにおいて、電極を分ける基質 (substrate) の表面における大気水吸収が固定フィルム電解質として作用する。彼等はまた白金電極が一酸化炭素のような目標気体の電気化学的燃焼を支持できることを主張している。彼等の装置は、室温で作動しそして検体 (燃料) 気体 (analyte gas) を酸化剤から分離する必要なしに機能する便利な特質を発揮している。この装置はセンサとして作動することに重点が置かれており、電力発生のための使用については考慮されていない。

【0009】

W. パン・グールは、フィリップ・リサーチ・レポート (Philips Res. Repts.)、20巻 (1965年)、81～93頁に、燃料セルおよび不均一系触媒作用における表面搬送の使用の可能性を論じている。開示された一つの装置において、両電極は燃料気体および酸素の混合物と接触しており、イオンは電極間で基質表面を横切って移動し、そして分離を達成するように選択的 (selective) 化学吸着が用いられている。このタイプの燃料セル装置は、電解質幾何学 (geometry) によって高抵抗を生じるので、電力発生にとって固有的に不適當であり、一般的にセンサーへの応用にのみ適用可能である。選択的電極、特に選択的化学吸着によって作動する電極はこのタイプの燃料セル装置において有用であると言われている。

【0010】

燃料と空気の均一な混合物で作動する固体酸化物燃料セルを見直すことが、ソリッド・ステート・イオニクス (Solid State Ionics)、82巻 (1995年)、1～4頁に記載されている。

【0011】

ヒビノおよびイワハラ (Hibino and Iwahara) は、メタンの部分的酸化を用いる、簡略化された固体酸化物燃料セルシステムを、ケミストリー・レターズ (Chemistry Letters)、(1993年)、1131～1134頁に記載している。互換性のある燃料セルシステムが提案されており、それは高温で働きそしてエネルギー源としてメタン+空気混合物を用いている。Y₂O₃添加 (Y₂O₃-doped) ジルコニア (YSZ) ディスクが固体電解質として用いられる。ニッケル-YSZセルメット (80:20重量%) が1400℃で固体電解質ディスクの一方の面に焼結され、次いでAu金属が900℃で固体電解質ディスクの他方の面に適用される。これらの電極は周囲の燃料+空気混合物がそれらを通して拡散することができるように十分に多孔性であることが報告されている。このシステムに基づく初期の設計では電力出力の見地から不満足なものであると認識されていた。

【0012】
より最近では (サイエンス (Science)、288巻 (2000年)、2031～2033頁)、ヒビノは、炭化水素-空気混合物を用いる低作動温度の固体酸化物燃料セルを発表しているが、固体電解質としてサマリウム添加 (samarium-doped) 酸化セリウム (SDC) を用いている。SDCは酸化雰囲気雰囲気中でYSZよりもより一層高いイオン伝導性を有することが報告されている。また、このシステムは電極に貴金属を使用しておらず、それ故、製造コストが相対的に低くなる。

【0013】

同様な系列において、ゲーデッケマイヤー (Gedekemeier) 他は、エレクトロケミカル・ソサイエティ (Electrochem. Soc.) の192回総会およびインターナショナル・ソサイエティ・オブ・エレクトロケム (Int. Soc. Of Electrochem) の48回総会、フランス国パリ、1997年、の会報において、反応-選択電極を有する固体酸化物燃料セルを発表した。彼等は、固体酸化物燃料セルが燃料気体と空気の均一な混合物で作動される装置を発表している。電圧は、燃料の酸化のために選択的である陽極と、その上でのみ酸素の還元を発生できる陰極の間に発生される。燃料気体がメタンである場合、陰極はメタンの燃焼に挿入される。

【0014】

ヴォルフ・フィールスティッヒ (Wolf Vielstich)、ボン大学物理化学研究所、の電気化学的エネルギー生産のための燃料セル、近代的方法 (Fuel Cells, Modern Processes for the Electrochemical Production of Energy) (D. J. G. アイブス (Ives) 訳、ロンドン大学パークベック・カレッジ、のワイリー・インターサイエンス (Wiley-

9

Interscience) ISBN 0 471 906956) には、374および375頁に、セルが放射線分解で再生される酸水素セルとして述べられている。水は化学的核反応体によって水素と酸素に分解される。生成気体、水素と酸素の混合物、は2つの気体拡散電極からなる電解質セルに送られる。混合燃料気体は最初にセルの陰極側に導かれそして選択的反応の結果として減少される。残留気体、水素が豊富である、は次にセルの陽極側に送られる。この装置において、混合燃料の利用は2段工程で起こる。液体電解質が電極間に拘束される一方、反応物気体は電極の外面に供給される。

【0015】

ズー (Zhu) 他は、ジャーナル・オブ・パワーソース (Journal of Power Sources)、79巻 (1999年)、30~36頁に「非通常型」燃料セルシステムと称されるものが記載されており、それは混合反応物で作動する単一チャンバシステムを含んでいる。通常の固体電解質が使用されそして導電性と、所要の機能を得るためのその他の電解質および/または電極の特性とに合わせる手段としてドーピング (doping) が論議されている。

【0016】

上述した各々の混合反応物システムによるものとしてできる重要な利点の一つは、排除されるべき複雑なマニホルディングを混合反応物の使用が許容することである。燃料セルのそれぞれのチャンバへの燃料および酸素の分離給送を分配するように構成されるべき錯綜した通路はもはやいかなる必要性もない。それ故、燃料セルの問題となるシール要求は容易にされる。加えて、軽減されたシール要求および無マニホルディングを有する装置は従来の燃料セルのように空間を浪費することはない。基本設備はセル内またはるを横切って一方から他方へ燃料+酸素を異動することを依然として要求されるが、一般的に言って、混合反応物システムを使用することはセル設計においてより大きな融通性を許容する。混合反応物技術は、放射線分解、電気分解または光分解システムから発生される気体混合物に適用できる。放射線分解で発生される廃ガスを利用するシステムの例は上述されている。

【0017】

混合反応物燃料セルの不利な点は、従来の対応するものに比較すると、燃料効率およびセル電圧 (過流燃料-酸素反応) の見地から総体的により低い性能を示すことである。過流反応と共に作用する問題はより良い選択的電極の開発によって解消することができる。従来の電極材料を用いると、混合反応物燃料セルの能力は、燃料と酸化剤が分離供給状態に維持される従来システムの性能より劣る。しかしながら、その他の性能はコストと電力密度が非常に増強されるように判断される。混合反応物燃料セルの関心は、ある種の反応物混合物が爆発のリスク

10

を付随的に有することである。しかしながら上述したように、混合反応物は熱力学的に有利であるので必ずしも反応を単純に受けることはない。

【0018】

周知の燃料セルのその他の制限は、電気化学反応が3つの相間の接点でだけ生じることである。換言すると、電気化学反応は反応物と電解質が相互に出会う触媒の位置に制限される。この後者の問題は混合反応物燃料セルにおける制限であるだけでなく、従来の燃料セルの不利な点でもある。

【0019】

それ故、本発明の目的は、前述した不利な点を改善した燃料セルまたは電池を提供することにある。特に、本発明の目的は、複雑なマニホルディングを排除し、有効なシールを提供することに共同する問題を軽減する燃料セルまたは電池を提供することにある。本発明の目的はまた、占有空間をより有効に使用させる燃料セルまたは電池を提供することにある。本発明の別の目的は、その使用または応用性において融通性があり、周囲環境から容易に利用できる反応物として混合された燃料と酸化剤を使用することが可能であるか、或いは放射線分解、電気分解または光分解システムで製造される気体を用いることが可能である燃料セルまたは電池を提供することにある。本発明の更に別の目的は、総合性能を向上することによって燃料を完全に利用してしまわないように補充することにある。本発明の更に別の目的は、要求次第で高電力レベルを引き出すことができる燃料セルまたは電池を提供することにある。

【0020】

第1の観点において、本発明は電気化学的手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池であり、それは、

少なくとも1つのセルと、

前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、

電極間でイオンを搬送するためのイオン伝導性電解質部材と

から構成され、

前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられる

ことを特徴とするものである。

【0021】

燃料および酸化剤が混合状態で与えられることは重要である。好ましくは、混合物は流体、この用語は液体、気体、溶液およびプラズマ (plasmas) さえも含む、である。

混合物の成分は相互内で高拡散率を有するのが好ましい。

【0022】

11

本発明の特に好適な形態において、電解質部材は混合物の一部である、または混合物の一部を形成する。

【0023】

より好ましくは、燃料は流体形態（前述のように）の酸化可能な成分である。酸化可能であるということは、燃料が互換性のある酸化形態を形成するように電子を与えることができることを意味するように用いられる。好適な燃料の例では水素、メタンやプロパンのような炭化水素、 $C_1 \sim C_4$ のアルコール、特にメタノールおよび／またはエタノール、水素化ホウ素ナトリウム、アンモニア、ヒドラジンおよび溶解または溶融された形態の金属塩を含む。

【0024】

最も好ましくは、酸化剤は流体形態で還元可能な成分である。すなわち、酸化剤は電子受容体として動く。好適な酸化剤材料の例は酸素、空気、過酸化水素、金属塩を含む—特に金属塩はクロム酸塩、バナジン酸塩、マンガニウム酸塩またはその類似物、および酸を含む。

酸素は、例えば水に酸素を溶解したもの、酸性溶液または過フルオロカーボン（perfluorocarbons）に酸素を溶解したもののような溶解された状態で供給し得る。

【0025】

電解質は固体電解質（不動）であるか、或いは混合物の一部であるかまたは混合物の一部を形成する場合には流体中の成分である。電解質は電子よりもイオンを伝えるためにイオン／電子搬送の可能性を有する。固体形態の電解質のための好適な材料は、スルホン化および／または非スルホン化重合薄膜、酸化イットリウム安定化ジルコニア（YSZ）、酸化セリウム安定化ジルコニア（CSZ）、インディア（india）安定化ジルコニア（ISZ）、酸化セリウム安定化ガドリニア（gadolinia）（CSG）およびヨウ化銀のような無機イオンキャリアのような一般に当該技術において周知の利用可能な材料を含む。固体電解質は多孔性の母体に支持されるか、または固体材料は電解質自体である。流体電解質の例は水および水性組成物、酸性化された過フルオロカーボン（perfluorocarbons）、プラズマ、溶融塩、酸およびアルカリを含む。

【0026】

燃料または酸化剤が電解質として作るまたは動くことができることは可能である。換言すると、電解質が混合物中に提供される場合、混合物中に分離成分でなければならないというものではない。同様に、燃料と酸化剤もまた混合物中に分離成分でなければならないというものではない。しかしながら、混合物は酸化剤と燃料の機能がそれに帰する少なくとも2つの機能性を有することが極めて重要である。

【0027】

本明細書における「電極」の用語は電気触媒および電子

12

的伝導媒体を含むものとして理解され、電気触媒はその中またはその上に組み込まれるかまたはそれが電気触媒自体である。

【0028】

電解質が混合物の一部である、または混合物の一部を形成する場合に特に好適な形態において、上述したタイプの混合反応物システムと同様に慣用の燃料セルよりも本発明が優れている重要な利点は、反応物混合物の電解質機能の結合が電解質の有効活性面を大きく増やすことである。慣例的に、電極の活性面領域を増やす方法は小さな電気触媒分子を増加して提供することであった。3つの機能性を有する反応物混合物を多孔性電極の本体を通過させることにより、本発明は電極の活性面を効果的に最大限に増加する。

【0029】

また、慣用の固体電解質は高価であり、それ故、本発明は燃料セルのコストのかかる部品の一つを排除できることを提案している。それ故、製造コストを低減することができる。

更に、慣用の燃料セルで用いられている固体電解質は慎重な水管理が要求される。水和重合（hydrated polymeric）電解質薄膜は、例えば、水管理が最大限に利用されていないと、乾燥または氾濫を受け易い。流体電解質は一般的に固体電解質よりも高い伝導率を有する。加えて、流体電解質はイオンの移送をより一層強めるように攪拌することができる。かくして、伝統的な電解質およびそれに付随する欠点をなしにする燃料セルを構成することに多くの利点があることが理解できた。

【0030】

別の利点は、すでに燃料+酸化剤、例えばメタンからなる埋立（land-fill）気体+空気の混合物からなる周囲環境製品の使用を行うことが可能となる。

【0031】

非流体システムにおいて質量の輸送が制限されるが、本発明による燃料セルのためのいくつかの適用例は条件付の混合物を使用することで利益を受ける。例えば、電池代替物として使用予定の小型の燃料セルおよび／または固体部品の燃料セルにおいて、カートリッジ／カセットまたはその他の簡単に扱える形態として混合物を補充することは有利である。

このような補充は、プリンター装置における消耗されたインクカートリッジの交換、或いは煙草のライターまたは加熱式の巻き毛用こての燃料補給に類似するものである。

【0032】

燃料セルまたは電池の補充は、物理的手段によって混合物を補充すると説明された上述の例示に限定されるものではない。混合物の補充は互換的に熱的、化学的または電気的手段によって行うことができる。このこともま

13

た、再生または復活されるべき混合物の個々の成分について本発明の範囲内である。このような補充は物理的、熱的、化学的または電気的手段である。

【0033】

本発明による燃料セルの作動温度範囲は0℃から100℃またはそれ以上である。混合物にプラズマ成分を用いるこれらのシステムは、プラズマ温度を測定することが困難であるので、作動温度の用語で分類分けすることが困難である。

【0034】

本発明による燃料セルまたは電池は、電極へまたはそこからの化学種の搬送を強めるようにシステム内に乱流を発生するための、パフルや攪拌器 (stirrer) のような手段を備える。1つまたはそれ以上の電極は燃料が酸化剤化学種か of the いずれか吸収するというより蓄えることが可能である。

【0035】

好ましくは、燃料セルまたは電池の自己放電に対する安定性を提供するように、反応物間の反応のための高活性化エネルギーが利用される。互換的、または追加的に、自己放電に対する安定性を提供するように、反応物間の反応のための低速運動が利用できる。また、自己放電に対する安定性を提供するように、反応物の拡散のための低速運動が利用できる。

【0036】

酸素保有液体 (過フルオロカーボンのような) は、酸素を溶解させられるかまたは燃料および酸素を共に溶解させられるように用いられる。燃料セルまたは電池の酸化剤成分は、過フルオロカーボンのような適当な液体に気体 (酸素のような) を溶解させることにより再補充される。

【0037】

本発明はまた、混合しない形態 (immiscible phase) または部分的に混合しない形態であるかまたはその形態を含む反応物の安定した組合せの単一供給で作動する燃料セルまたは電池を意図している。このような装置の例は、混合物が安定した乳剤からなる反応物/電解質手段である。本発明による燃料セルまたは電池は、装置内で自然に分離する、混合しない形態または部分的に混合しない形態であるかまたはその形態を含む反応物の組合せを単一供給することで作動する。互換的に、燃料セルおよび電池は、混合しない形態または部分的に混合しない形態であるかまたはその形態を含む酸化剤および還元剤を分離供給することで作動し、それにもかかわらず、分離供給される酸化剤および還元剤の少なくとも一方と選択的に結合される電解質手段の存在下で装置内で接触することになる。前述したように、酸化剤および/または還元剤は別々の電解質成分を必要としないので電解質機能を有する。

【0038】

14

乱流は混合しない形態または部分的に混合しない形態間での接触を増加するように使用できる。好ましくは、電解質は、上述したように、3つの形態の触媒/電解質/反応物の境界でのみ電気化学的反応が発生できるので、双方の形態で相当な程度で存在する。それ故、混合しない形態または部分的に混合しない形態の一方が電解質の不足であると、電気化学的反応のための機会は制限されそして燃料セルまたは電池の性能は危うくされる。また、乱流は電解質が不十分な形態と電解質が豊富な形態と関係するセル電極の間で接触する面領域を増加するように使用できる。

【0039】

本発明による燃料セルまたは電池は、主セル反応のための面としてもそして追加の出力電圧および/またはより高い固有エネルギー密度を有するセルを提供する二次的セル反応をのための電解質としても電極材料を利用し得る。本発明による燃料セルまたは電池はまた、装置が電気を発生しないとき、混合物の安定性を強めるようにNE MCA (触媒活性の非ファラデー電気化学的修正; Nonfaradaic Electrochemical Modification of Catalytic Activity) または同様な効果を利用し得る。NE MCA効果は電気触媒の活性がその表面電荷によって修正されることを認められている。

【0040】

本発明による燃料セルまたは電池は不均化反応が可能な成分を含む反応物を供給することを含み得る。このようなシステムは選択的に充填可能である。例えば、反応物は、炭素と二酸化炭素を不均化反応させ、加熱により一酸化炭素に再生できる一酸化炭素を含み得る。別の例はマンガンイオンの溶液であり、そこにおいて不均化反応成分もまた電解質である。

【0041】

電極の多孔性は、混合物の流れが電極部材の大部分を通して生じそして電気化学的反応を可能にするためにある。細孔は、すべての細孔が電極の外表面に連結されることを意味する「開放」または「連結」される。典型的な細孔の寸法は5 μmから5 mmの範囲である。

【0042】

電極の好適な材料は、本発明がこれらの材料に限定されるものではないが、焼結粉末、発泡体、粉末凝固体、メッシュ、織または不織材料、多孔シート、チューブまたはその類似物の組立体、それら自体が電気触媒でない場合の電気触媒を溶着されたすべてである。

【0043】

この装置における主とした流れは、流れが電極の表面を通ることよりもむしろ電極の本体を通ることである。流れは拡散というよりもむしろ主として液体力学的であり、混合物の大部分の運動または流れは電極の大部分を介した拡散によるというよりもむしろ外部推進力によって

10

20

30

40

50

15

発生されることを意味している。外部推進力は重力であるか或いは混合物がポンプまたは真空圧の適用等によって強制的に流される。電極の本体を通る混合物の流れは混合物が電気化学的反応に用いるためにあるということもまた重要である。

【0044】

電極は混合物の流れの方向を殴打端する向きに配置される。この配列において、混合物はまず陽極または陰極を通り、続いて対向する極性の電極、すなわち、陰極または陽極をそれぞれ通って流れる。多孔性のセパレータまたは電解質が電極間に介在される。極性を交互に変えた電極のスタックが設けられそして必要に応じて直列または並列のセルのスタックを形成するようにこれらの電極への外部接続が編成される。

【0045】

この装置の一つの好適な実施形態において、電極は混合物の流れがそれらを通過するようにパイプのような導管部材内に簡単に装着される。この実施形態の単一セル型では陽極及び陰極メッシュに対して導管部材を横切って挿入されそして各々について外部回路に接続されることが要求されるだけである。電極は選択的電解質を支持しなければならない、そしてたとえセルを通して流れる混合物が電解質を含むかまたは電解質機能を有するとしても、多孔性固体電解質またはセパレータは2つの電極間に介在される。好ましくは、電極は混合物の流れに関して正しい位置に配置されるべきである。この状態は本質的に流量がイオン拡散率よりも大きい場合であるが、いずれの場合においても好ましい。換言すると、好ましくは流動イオン科学種を発生する電極は流動イオン科学種を消費する電極の上流側に配置されるべきである。隠して、例えば、水素燃料セルにおいて、陽極は流動イオン科学種（陽子）を発生するのが陽極であるので陰極の上流側に配置されるべきである。

【0046】

前述の単一セルは並列に接続された電極のスタックに容易に発展できる。好ましくは、陽極および陰極は導管部材に沿って交互に位置し、すべては小さな間隙によってかまたは多孔性薄膜を機能的に挿入することによって分離される。混合物自体が電解質機能を提供する場合、このようなセパレータのような電解質薄膜を利用するという追加の利点があるが、多孔性薄膜は電解質の能力を必要としない。このような例においてその構造はA/E/C/E/A/E/.../Cタイプである。ここにおいてAは陽極であり、Cは陰極であり、そしてEは多孔性薄膜（機能的に挿入するかまたは電解質能力を有する）かまたは小さな間隙のいずれかである。

【0047】

直列スタックの場合、対応する好適な構造はタイプA/E/CA/E/CA/E.../Cである。CAの対は電氣的に接続されねばならず、物理的に直接接触するか

16

または多孔性の電氣的連結によって接続される。上述したように、流れの方向および電極の効力について注意しなければならない、好ましくは、陽極で発生される流動イオンの大部分はそれらが通過する第1陰極で消費されるべきである。次に、セル間でのイオンの迂回（short circuiting）を抑制するために、セルの分離間隔または混合物の流量を調整することが有効である。

【0048】

互換的な配列において、電極は、混合物の流れの方向と実質的に平行な向きに配置される。この配列において、混合物の一部が陽極を通して流れる一方、残りは陰極を通して流れる。単一の陽極と単一の陰極が混合物の流路に配置されている場合、混合物のいくらかが陽極状態に曝される一方、混合物の残りは陰極状態に曝されるだけであるので、混合物の電気化学的ポテンシャルを利用することは愚かである。反応物の利用を改善する方法は、少なくとも一つ以上の対の電極を流路の対応する部分に対向した極性でもって、第1の対の下流側に配置すべきである。換言すると、第2の陽極は第1の陰極の下流側に配置され、第2の陰極は第1の陽極の下流側に配置される。

【0049】

電極が混合物の流れの方向と実質的に平行に配置された上述の配列は、それぞれの対の電極を流路の所定の位置に制限する必要はない。より複雑な電極アレイ、例えば直列に接続された複数セルのアレイ、が混合物の流路を横切って使用できる。この接近法の限界は、重大な迂回の危険性なしに実現できる陽極と陰極の最も間近な接近によって決定される。

電極間のセパレータは、充填された化学種のセパレータを横切る表面イオン移動（migration）を阻止する混合物流路内に十分に遠くまで延びる必要がある。

【0050】

第2の観点において、本発明は、電気化学的手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池であり、それは、

少なくとも1つのセルと、
前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、

電極間でイオンを搬送するためのアルカリ性電解質とから構成され、

前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられ、前記燃料は炭素または炭素質化学種である

ことを特徴とするものである。

【0051】

これまで、炭素質化学種が白金触媒を急速にだめにしてその性能を激しく減衰させるので、一定の炭素質化学種

10

20

30

40

50

17

の存在下で慣用の白金陽極触媒を有する、陽子交換薄膜やアルカリ性電解質に基づくもののような、低温燃料セルを作動することはできないと考えられていた。しかしながら、本発明によれば、電解質密度を維持することを提供される重要な崩壊 (degradation) なしに期間を延ばすために単一白金触媒電極を用いてメタノールのような炭化水素燃料、またはCO/CO₂含有燃料でアルカリ性燃料セルを直接作動する実証された可能性を有する。理論によって結び付けられる願望なしに、このような白金触媒に触媒毒を生じさせない作動を可能にするメカニズムは、電解質によって炭素質化学種を洗浄する効果であると理解されている。本発明によってこの概念に与えられる利点は、電解質が混合物を形成し、それ故、触媒の触媒毒発生なしに連続的に作動できる密度でセルに供給されることである。

【0052】

加えて、空気のような酸化剤の連続投入は、空気陰極（典型的にニッケル上にマンガンに基づく）は混合物に直接浸漬されたとき、このようなアルカリ性燃料セルの作動を維持できる。

【0053】

本発明の第3の観点は、電気化学的手段によって実用的な電力を供給するための燃料セルまたは電池であり、それは、

少なくとも1つのセルと、

前記セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、

電極間にイオンを伝えるためのイオン伝導性電解質部材と

から構成され、

前記電極は多孔性でありそして電極の本体を通して少なくとも燃料と酸化剤の混合物を流体力学的に流動させるための手段が設けられ、前記電極はそれらの電位の力で選択する、それらと共に作用される電気触媒を有することを特徴とするものである。

【0054】

それにより触媒が化学的または物理的特性というよりも、或いはこれらに加えて、それらの電気的ポテンシャルのおかげで選択的にすることができるという現象は、NEMCA（触媒活性の非ファラデー電気化学的修正）効果として知られている。本発明は、単一チャンバ燃料セルの陽極および陰極のために同様なNEMCA触媒を使用する。相対的に正の電位のとき、触媒は還元反応に有利であり、相対的に負の電位にある間、酸化反応に有利である。いったん燃料セルが作動すると、電気化学的反応がそれぞれの電極、およびそれ故のそれらの選択性にバイアス (bias) を維持する傾向にある。バイアスは無作為な不安定の正のフィードバックを通して、或いは外部電位の簡単な適用によって最初に確立される。

【0055】

18

この装置の利点は、陽極が陰極になる、或いはその逆になるように、外部電位の簡単な適用によって、作動中に極性が逆転することである。外部電位は、例えば、外部電源により、或いは燃料セル自体によって充電されたコンデンサの使用により適用され得る。この利益は燃料セルの性能を大きく改善できることであり、より高い電流密度、セル電圧および改善された燃料利用として証明される。

【0056】

一般に、燃料セルは、本発明のこの観点によって解消できる、その性能に影響する2つの不利な点を被る。最初に、反応物は電極の近くで空にされることになる。第2に、触媒は作動中に触媒毒の影響を受けることになり、それにより電流が相対的に短時間、ことによると数分程度の短さ、流れた後にその最初の性能は非常に大きく減退される。通常状態で燃料セルの極性を反転することは上述の問題を共に解くことができ、そしてセル成極作用 (polarisation) によって電力ロスを減少することにより改善された電流および電圧特性をもたらすことができる。

【0057】

いかなる燃料セルの通常の作動下でも、陽極に局部的にある燃料は酸化される一方、陰極に局部的にある酸化剤は減少し、これらの反応物化学種をそれぞれの電極で共に空にさせ、結果としてセル性能を少しずつ劣化する。前述した工程と同様に、本説明で述べられるような混合反応物燃料セルにおいて、非反応酸化剤は陽極に局部的にあってできる限り増進させる。同様に、陰極には非反応燃料があり、また蓄積し得る。しかしながら、極性の反転が課せられるとすぐに、これらの燃料および酸化剤の局部的集中は電気化学的反応に従事することができ、それにより即時に起こるセル性能を非常に改善する。同時に、すなわち電極の極性が反転されるとすぐに、それまで消耗された反応物の局部的集中を補給する機会が与えられる。混合反応物セルのジオメトリ (geometry) および性質に都合のよい最適な速度で電極の極性を定期的に切り替えることにより、セルの全体性能を瞬間的なピーク性能に近づけて維持することが可能となる。

【0058】

電極触媒が1つまたはそれ以上の化学種によって壊された場合、電極の極性反転は触媒を回復させる時間を提供できる。回復は、例えば、触媒表面から有害化学種を放出/分散することにより、或いはそれらの化学種を反応させることにより行われる。回復率はまた触媒の極性を局部的に交代することによって高められる。触媒回復が特に有利なセルの一例は直接メタノール燃料セルであり、そこにおいて炭素質の化学種によって白金陽極が急速に壊される。このタイプのセルは、セルが最初に作動したときの高瞬間電力密度によって特徴付けられるが、こ

10

20

30

40

50

19

のことは陽極破壊進行として急速に落伍する。それ故、電極極性の交代は破壊の拡大を制限するために重要である。

【0059】

燃料セルは従来のガスまたは油燃焼式ボイラまたは暖房用閉鎖炉のための代替物としての熱および電力を発生する有効な手段として示唆されている。多くのこのようなシステムは、ポリマー電解質薄膜（PEM）燃料セルおよび固体酸化物燃料セル（SOFCs）の両者に基づいて実験されている。これらのシステムの共通の問題は、すでに論じられたような引き起こされる複雑さの程度と、結果として生じるシステムが高コストであることである。第2の共通な問題は電気を発生できるようになる前にこれらの燃料セルシステムを始動するのに長い時間が必要であることである。SOFC型システムの場合、セラミック材料への熱応力の危険性の故に始動時間が長引かされる。PEM型システムの場合、共作動する燃料改善装置（reformer）の予熱時間のために長い始動時間である。高容量の製造なしでは、このような燃料セル型のシステムは十分に低い製造コストや市場占有率を得るのに重要な販売価格を達成できる見込みがない。早い応答／始動時間なしでは、従来のシステムに代わる魅力ある性能上の特徴を十分に提案できる見込みもまたない。

【0060】

それ故、本発明の目的は、急速な応答／始動の可能性を有する新規な低コストの燃料セルを提供することによって上述の問題を解消することにある。

【0061】

上述の観点により、本発明は有効な電力を電気化学的手段によって供給するための燃料セルまたは電池であり、それは、

少なくとも1つのセルと、

セル内の少なくとも1つの陽極および少なくとも1つの陰極と、

電極間にイオンを伝えるためのイオン伝導性電解質部材と

から構成され、

燃料および酸化剤は気体混合物として与えられ、気体燃焼器がセル内に設けられる

ことを特徴とするものである。

【0062】

気体燃焼器は実質的に多孔性母体の電解質層或いは一方の側に適当な陽極性電気触媒で被覆されそして他方の側に適当な陰極性電気触媒で被覆された粒子、繊維または層のブロックである。燃料／酸化剤の気体混合物はこの母体の一つまたはそれ以上を通過して燃やされ、それにより電解質として機能することが出来るのに十分な温度まで母体を加熱する。

気体の燃焼は火炎または選択的に触媒の助けで従来のよ

20

うに行われる。電気触媒の複数層を被覆された母体は、電力を燃料セルからより容易に引き出すことができるように、選択的に多孔性の導電性材料の中間層と共にスタックされる。

【0063】

電気触媒は、陽極が実質的に燃料の酸化に向かいそして陰極が実質的に酸素の還元に向かうように選択される。

【0064】

本発明のこの変形は、多孔性電解質母体が熱的衝撃に対して高抵抗であり、そして本発明が従来のガスボイラに存在する燃料燃焼エレメントと直接的に置き換えられるように特に設計できる燃料燃焼エレメントとして作用するので、燃料セル型の電力発生器に存在するコストと応答速度の問題を解決する。

【0065】

本発明による燃料セルまたは電池について3つの主な適用形態がある。まず、自動車用、最終的には内燃機関に代わって自動車に載せるために使用され得る。すでに、いくつかのハイブリッドシステムが実用され、そこにおいてエンジン燃焼の化石燃料は燃料セルによって補われる。典型的に、水素燃料セルが使用され水素は自動車に蓄えられるかまたはリフォーマ（reformer）によって作られる。ここで述べるような混合反応物システムを供給する代わりにメタノールのような液体燃料を使用できる。このことはより高いピーク電流を分配する利点を有する。しかしながら、燃料セルは、現在、単位出力当りのコストの見地から見ると内燃機関と競争することができない。典型的に、内燃機関の出力コストは1kw当たり30ドルから40ドルである。電流設備よりも大きな空間を占有する大きな燃料貯蔵および流体管理システムが必要な場合、燃料セルは内燃機関を置き換えるように用いることが成功しそうにないので、大きさについての考慮もまた考えに入れなければならない。

【0066】

本発明による燃料セルの別の適用形態は、熱電力結合発生（combined heat and power generation）のような、固定された設備のためのものである。中心的に発生された電力を分配するための基本設備は既に存在しているが、熱を分配することは相対的にまれである。燃料セルの一つの利点は、それらが熱と電力を組み合わせるための住宅向けの適用形態で使用する可能性を有しているので縮小されたときに等しく効率的であることである。

【0067】

本発明による燃料セルのための別の適用形態は、慣用の電池との交換または支持のためのものである。上述したように、本発明による燃料セルは、機械的というより化学的または電氣的に補充でき、それ故補給を非常に迅速に行うことができる。また、例えば、メタノールに基づくシステムのエネルギー密度は、慣用の電池よりも優れて

21

おり、それ故、ポータブル電子装置への燃料セルの適用にとって大きな可能性がある。このことは、マニホルディングの要求が除かれたときに燃料セルをより小型に作成できるので、とりわけ確かである。また、酸化剤はそのシステム内にあり、それ故、空気電極または空気に露呈する必要がない。かくして、電極を乾燥させるというような水管理の問題はそれにより解消される。

【0068】

図面を参照して、本発明について特に例示としてのみ説明する。

【0069】

まず、図1を参照すると、従来の燃料セル10の構造が模式的に示されており、燃料セル10は、イオンの通過を許容するが電子の搬送を妨げる電解質媒体13によって分離された陽極11および陰極12から構成される。電解質媒体13を内包するチャンバの外方にはそれぞれの陽極および陰極気体空間21、22がある。陽極気体空間21は、酸素のような酸化剤の供給路を受容するための入口31を有する。陰極気体空間22は、水素のような燃料の供給路を受容するための入口32と、未使用燃料および電気化学反応の副産物を取り除くための出口42とを有する。

【0070】

それぞれの気体空間および供給路は相互に絶縁されていなければならない、図1の模式的な表示からは明らかではないが、従来の原則によって構成された燃料セルアセンブリは複雑で込み入ったマニホルディングを伴う。シールの要求が求められ、潜在的に最も有効な空間はセルの電力出力に寄与しない構成部品で占拠される。

【0071】

図2は本発明の第2の実施例による燃料セルスタック50の模式的な斜視図である。セルスタック50はパイプ54内に陽極51と陰極52とを横向きに交互に装着されたアセンブリである。好ましくは、電極は、いかなる場合も混合物53の非常に少ない部分が電極の端部を通るが、混合物53の流れの大部分が通過するように、パイプ54の断面を完全に占める。このことは単一の通過でも混合物を最大に利用することを確実にする。電極は微小な多孔性(microporous)であり、それを用いることは、大部分の電極材料を通して運ばれる流体力学的な量が拡散によって運ばれる以上に優れるのに十分な寸法の開放細孔を有することを意味する。

【0072】

図2は、電極が並列に接続され、陽極の各々が相互に接続されそして陰極の各々が相互に接続された配列を示している。隣接する電極は小さな間隙で分離される。電極は選択的な触媒を支持しそして混合物53の流れの方向に関して正しい位置に配置される。すなわち、移動イオン化学種が発生される陽極51は、移動イオン化学種が消費される陰極の上流に配置される。

22

【0073】

図3に戻ると、図2に示されたものと同様な構成のスタック状セルの模式的な斜視図であるが、直列に接続された微小細孔の電極を有している。同様な参照番号が図2に関して前述した図3における特色を示すように用いられている。

【0074】

電極は混合物53の流れの方向に関してパイプ54を横切るように装着された多孔性のディスクである。しかしながら、ここにおける一つの大きな違いは、隣接する電極が小さな間隙で分離されるのではなく、それらの間に多孔性のセパレータ薄膜を有することである。上流側の電極は、多孔性の電解質薄膜55によってその下流側に隣接する電極(陰極52)から分離された陽極である。逆に、上流側の陰極52は、多孔性の連結薄膜56によってその下流側に隣接する電極(陽極51b)から分離される。多孔性の連結薄膜56は、多孔性の電解質薄膜55が電気的に絶縁性であるが移動イオンの通過を許容するのに対し、電気的に伝導性であり、イオンの絶縁性である。

【0075】

それ故、この構造は、A/E/C/I/A/E/C/I/A/E.../C型であり、ここにおいて、Aは陽極であり、Cは陰極であり、Iは連結でありそしてEは電解質である。

【0076】

互換的な配列において、CAの対は物理的な接触によって電気的に接続される。混合物53が電解質を含むか或いはどちらかと言えば電解質機能を表す場合、多孔性の薄膜56にとって電解質であることは必須ではない。それは機能的に付加できる。最良条件では、機能付加薄膜55は電解質の対応物よりもコスト的に劣るが、薄膜55の電解質機能はセル性能を向上する。この故に、薄膜55について電解質を使うか機能付加材料を使うかの選択は、セル設計者に、混合物に電解質機能を与えるように用意することが残される。上述したように、流れの方向および電極の効率については注意しなければならない。陽極51で発生された移動イオンのほとんどはそれらが通る第1の陰極52で消費されるべきであることは重要である。

【0077】

図4は、図3に示されたものと同様なスタック状セルの模式的な斜視図であるが、並列に接続された微小細孔の電極を有している。再び、共通の参照番号が図2および3に関係して前出した特色を示すように用いられている。

【0078】

電極は混合物53の流れの方向に関して横切るようにパイプ54に装着された多孔性のディスクである。上流側の電極は多孔性電解質薄膜55によってその下流側に隣

23

接した電極（陰極 5 2）から分離された陽極である。しかしながら、この実施例においては、上流側の陰極 5 2 は、電氣的にもイオンの絶縁性である多孔性セパレータ 5 7 によってその下流側に隣接した電極（第 2 の陽極 5 1 b）から分離されている。

【0079】

それ故、この構成は A/E/C/S/A/E/C/S/A/E.../C 型であり、ここにおいて、A は陽極であり、C は陰極であり、S はセパレータでありそして E は電解質である。先に図 3 に関係して述べたように、混合物 5 3 が電解質を含むか或いはどちらかと言えば電解質機能を表す場合、多孔性薄膜 5 5 にとって電解質であることは必須ではない。それは機能的に付加できる。最良条件では、機能付加薄膜 5 5 は電解質の対応物よりもコスト的に劣るが、薄膜 5 5 の電解質機能はセル性能を向上する。この故に、混合物が電解質機能をもつ場合、薄膜 5 5 について電解質を使うか機能付加材料を使うかの選択は、セル設計者にまた残される。上述したように、流れの方向および電極の効率については注意しなければならない。陽極 5 1 で発生された移動イオンのほとんどはそれらが通る第 1 の陰極 5 2 で消費されるべきであることは重要である。

【0080】

図 5 を参照すると、本発明の第 2 実施例によるスタック状のセルの互換的な配列が示されており、そこにおいて微小細孔の電極は混合物 5 3 の流れの方向と実質的に平行に配置される。電極は直列に接続されて示されている。

【0081】

また、共通の参照番号が図 2 から 4 に関係して述べた特色を指すように用いられている。

【0082】

図 5 に示された配列において、混合物 5 3 の一部は陽極 5 1 を通って流れ、一部は多孔性の電解質薄膜 5 5 を通って流れる一方、残りは陰極 5 2 を通って流れる。混合物がこのような一つのアセンブリだけを通過する場合、混合物の幾分かは陽極性条件に晒されるだけでありそして幾分かは陰極性条件に晒されるだけであるので、混合物を利用することはよくない。この故に、少なくとも 1 つ以上の電極のアセンブリを、流路の対応する部分に対向する極性の電極を有して、最初のものの下流側に配置するのが望ましい。換言すると、陽極 5 1 は陰極の下流側に直接配置され、そしてその逆に配置される。

【0083】

このような配列は図 6 に示されており、図 6 は、混合反応物の流れの方向と実質的に平行に配置された電極を有しそして直列および並列に接続された電極を有する、本発明の第 2 実施例によるスタックされたセルを示している。

【0084】

24

図 5 および 6 に示された実施例において、混合物 5 3 が電解質を含むか或いはどちらかと言えば電解質機能を表す場合、多孔性の薄膜 5 5 にとって電解質であることは必須ではない。それは機能的に付加し得、おそらく電解質の対応物よりもコスト的に劣ることを意味する。しかしながら、薄膜 5 5 の電解質機能はセルの性能を改善し、混合物 5 3 に電解質機能がない場合に必要なものである。

【0085】

実 験 例

実験はアルカリ性燃料セルを用いて行われた。電流－電圧プロットは、燃料としてメタノールまたは水素化ホウ素ナトリウムを、電解質として水酸化カリウムを、酸化剤として気体状および溶解された酸素を共に用いた燃料セルについて得られたものである。混合反応物概念は静止および流動（flow-through）の両モードと比較のための「従来」の分離反応物燃料セルのモードで試験された。

【0086】

実験対照として選ばれた従来型セルは、本発明による燃料セルと比較し易いものを選択した。直接メタノール（direct methanol）セルの形状である従来型セルの性能は、最も良好な気体燃料式ポリマー電解質媒体の燃料セルと比較すると非常にこじんまりとしているが、新規な混合反応物燃料セルの最大限利用の設計を越えるものではない。

【0087】

驚くことに、混合反応物セルは従来の分離反応物セルよりも僅少大きな電力を発する。このことは陽極の両側に燃料を有しそして空气中よりむしろ水性溶液に溶解された酸素を使用することによるとされた。

【0088】

補足の実験は「流動」燃料セルの概念もまた有効であることを証明した。コンパクトな混合反応物セルが作成され、それは燃料の混合物がそこを通過する電極のスタック（stack）と酸化剤と注入される電解質とから構成された。驚くことに、セルを電氣的に直列に接続した単一セルの場合よりも高い電圧を得ることができることが証明された。この理由はまだ完全には解明されていない。

【0089】

外径 5 cm のパースペクス（perspex）管の部分間に電極を装着することによりプロトタイプの燃料セルが組み立てられた。陰極は、PTFE バインダでニッケル網状体上の炭素支持体上に設けられたマンガニである。陽極は、PTFE バインダをまた用いてニッケル網状体上の炭素支持体上に設けられた白金である。これらの電極材料、並びにそれらが使用されるアルカリ性システムは、主として、容易に利用できそしてコンパクトな混合反応物の体裁に容易に適合できるように選択された。

50

25

【0090】

燃料セル装置は、パースペクス管間に挟み込まれた電極を示すことを上述で模式的に説明されている。管は気体と液体のための入口および出口を有し、Oリングのシールを用いて共に締結された。

【0091】

チャンバ1は、1MのKOHに溶解された CH_3OH （5体積%）か NaBH_4 （密度を変化する）かのいずれかであり、電解質としてもまた作用する燃料を含む。チャンバ2は電解質かまたは燃料と電解質の混合物かのい 10
ずれかを含む。チャンバ3は空気か電解質か燃料と電解質かのいずれかを含む。酸素は燃料または電解質を空気 で泡立てる（bubbling）ことにより溶解される。

【0092】

電圧対電流曲線は燃料セルに可変抵抗を接続することによって得られた。抵抗を変えた後、測定前の1分間、電流および電圧が安定になることを許容した。いくつかの実験、特に電極間が小さな間隔である場合において、電流および電位（I and V）は時間と共に急速に減少 20
した。

【0093】

後述する説明は実施された実験および得られたセル性能を概括する。

【0094】

1. 実験データ

1.1 初期実験

初期実験において、電極は4cm離された。第1実験において、セル1はKOHに MeOH を含み、セル2はKOHを含みそしてセル3は空気を含んでいた。第2実験 30
においてKOH中の MeOH は電解質として使用された。2つの実験間に、空気陰極が O_2 還元へと選択されて MeOH 酸化を生じなかったことを示唆する小さな差異が見られた。

【0095】

一組の実験の終り頃には、KOHおよび MeOH は、 O_2 がセルを通り陰極と接触して泡立たされて3つのすべての区画で使用された。結果は、空気陰極の実験報告とは反対に、空気陰極が用いられるときよりも非常に悪いものであった。このことは、陰極に裏打ちしたPTFE 40
の影響か或いは、より起こりえるものとしては、なんらかの老化の影響 — 電極の性能が時間と共に低下するらしい — かのいずれかを生じると思われる。

【0096】

第1組の実験において、初期オープン回路電圧は0.586Vであった。第1実験の後にオープン回路電圧を測定したところ、0.537Vであった。

【0097】

1.2 第2燃料セル実験

この実験の目的は溶解された酸素を用いた燃料セルを比 50

26

較することであり、その一つは電解質として MeOH/KOH を有し、他方は電解質としてKOHを有していた。電流計はA規格に基づくものを使用し、それ故、測定分解能は0.001Aである。

【0098】

1.3 電極の間隔変化の影響

3つのすべての区画は1MのKOHに5% MeOH を含み、空気をチャンバ3に泡立たせた。第1実験（新しい電極を使用）は電極間に4cmの間隔を用いた。オープン回路電圧は0.66Vであり、1分間隔で計測した。第2実験は電極間に1.5cmの間隔を使用した。この組の実験の後にセルはオープン回路状態に戻されそして電圧は15分以上0.59V増加した0.537Vであった。

【0099】

電極間の電解質におけるイオンの流れに対する抵抗を少なくするので、セルの電極間をより小さな間隔にすることでより良好な性能が期待された。その代わり、支配的な影響は燃料の消費（或いは電解質から K_2CO_3 を形成すること）であり、その結果、セルから引き出される電力を時間中に低下する — このことはセルから引き出される電流を抵抗が増加されたように減少させる — ことになると思われた。

【0100】

1.4 第1スタック実験

5つの陽極と5つの陰極のスタックが組み立てられ、蠕動ポンプによって、0.104gの NaBH_4 を含有する1MのKOH、300mlが供給された。第2セル以降は最良（第1電極が使用される前のみ可能？）であるが、後述するように、性能は少しずつ低下した。オープン回路電圧（Vopen circuit）は0.874Vであった。

【0101】

20オームの抵抗で、セルから引き出される電圧および電流は時間の関数として測定され、時間に対する発生電力のプロットが図8に示されている。42分後、流量は0.5rpm（0.032ml/s）から1.0rpm（0.064ml/s）と2倍になり、セルからの電力出力もほぼ2倍にした。

【0102】

スタックのオープン回路電圧は下表に示すように変化した。燃料は底部でスタックに入り、そしてある種の逆反応によって燃料を消費することによりスタックを通して上がる電圧が徐々に減少することが解明された。最下方のセルのより劣った性能は、実験に使用されるその他のすべての電極が新しいものであるという事実によるものであろう。

27

電 極	オープン回路電圧/V
5 (頂部)	0. 3 0 3
4	0. 4 5 5
3	0. 6 1 6
2	0. 8 1 2
1 (底部)	0. 3 5 0 (古いため?)

【0103】

全スタックが並列に接続されたとき、0. 4 7 6 Vのオープン回路電圧が得られ、そしてセルの性能は劣っていた。この実験の後、中間の3つのセルが並列に接続され、そしてセル部品の漸次な低減を表すオープン回路電圧は0. 2 8 8 Vであった。

【0104】

1. 5 混合反応物の概念を検証するための繰返し実験セルは少しずつ劣化することを示唆しているので、混合反応物の概念を検証するための実験は核実験において新しい電極を使用して繰り返された。第1実験において、区画1はMe OH/KOHで満たされ、セル2はKOHで満たされそしてセル3は空気で満たされた。新しい溶液と電極を使用する第2実験では、混合されたMe OH/KOHが使用され、空気が陰極区画を通して泡立てられた。相変わらず、測定は1分間隔で行われた。

【0105】

今回その結果は、陽極の両側のメタノールによっておよび/または空気中に比較して溶液中のO₂のより高い活性によって混合反応物セルが分離区画よりもよく仕事をした(図9)ことを示した。

【0106】

1. 6 第2スタック実験
この実験の目的は、燃料の超過およびより高い流量を与えられたスタックの各セルから同様な性能が得られるか、そして個々のセルを直列と並列とに接続したときの効果を検証することにある。

【0107】

19. 0 8 gのH₂Oが、0. 3 2 c m³ s⁻¹の流量に相当する5 r p mで6 0秒間分配された。

【0108】

5つのセルが垂直方向に積み重ねられて組み立てられた。最初に、下方の3つのセルは直列に接続され、5 r p mで得られたオープン回路電圧は1. 5 7 Vであった。次いでこの3つのセルの各々は分離して接続され、それらは0. 7 9 V(セル1)、0. 8 3 Vおよび0. 8 3 Vのオープン回路電圧を生じた。再びセル1および2が順次に直列に接続されたとき、1. 2 0 Vのオープン回路電圧が得られた。3つのセルが再び直列に接続されたとき、1. 4 1 Vの電圧が得られ、コンポーネントが時間と共に劣化することを示唆している。

【0109】

同じ3つのセルをまた並列に接続し、2 0 Wの抵抗にお

28

ける電流と電圧を測定したところ、以下のようにになった。

セ ル	V/V	I/mA
1	0. 6 0	16. 4
2	0. 6 9	18. 7
3	0. 7 0	18. 9
並列接続の1、2および3	0. 7 5 5 5	2 0. 3

* 電圧および電流は3つのセルについて個別および並列接続で測定した。

【0110】

比較すると、セル3が4 0 Wの抵抗に接続されたときの電圧は並列に接続された3つのセルの場合と同様な0. 7 5 Vであった。そのときの電流は1 3. 4 m Aであった。再び、並列に接続された3つのセルが個々のセルのいずれよりもより大きな電力を生じるにもかかわらず、流れる電流は個別に作動するいずれかのセルによって発生されるものの3倍にはならない。

【0111】

この非理想的な動作はセルの最大限利用によるものとは言えず、また予知しない電気化学的な効果を表しているとも思われない。

【0112】

2. 実験結果の解析

2. 1 混合反応物の効果

チャンバ1にCH₃OH/KOHを、チャンバ2にKOHを、そしてチャンバ3に空気を含む参照セルについて電流に対する電圧曲線を測定した。電圧-電流曲線はまた溶解されたO₂を有するCH₃OH/KOHを3つのチャンバすべてに含むセルについても得られた。これらの標準的な成極(polarisation)結果を図9に示す。

【0113】

これらのアルカリ燃料セルからの電力は低い(直接メタノールについて述べたように)にもかかわらず、上記の結果は本発明の概念 - すなわち、混合反応物セルから電力を得ることができる - を証明している。更に、混合反応物セルは分離された燃料、電解質および酸化剤を有するセル(0. 3 5 ボルトで1. 8 6 m A/c m²、ピーク電力=8. 4 m W)よりも良好に作動する。このことは陽極の両側にメタノールを有することによりいくぶんかは帰することができるが、水に溶解された酸素が空気中の酸素の活性(0. 2 1)よりも高い活性(0. 2 5)を有する[より適切には拡散制限負荷モード(diffusion limited load mode)以外のオープン回路で]という事実にも帰することもできる。向上された性能はすべて液体モードで作動することにより各電極の活性面積が増加することに帰せられることをこれらの観察は確認している。

【0114】

2. 2 電極間隔の効果

電極はいずれの燃料セルにおいても電気化学回路に抵抗を与える。セルからの電流が低下したとき、この抵抗は

29

セルにとって電圧降下、或いは成極、を結果として生じる。電解質の厚さを、すなわち電極間の間隔を小さくすることは、それに相応した改善をセルの性能に与える。

【0115】

本発明による燃料セルの1つの利点は、セルの酸化剤から燃料を分けるのに必要な1つ或いはそれ以上の薄膜／構成部品を無用にすることであり、それにより電極は一般的なセルの場合よりも共に接近して配置できる。実験は、この効果を調べるために電極間の間隔を4 cm から約1.5 mmに変更した混合反応物 ($\text{CH}_3\text{OH}/\text{KOH}/\text{O}_2$) セルを使用して行われた。その結果は図6に示されている。

【0116】

驚くことに、電極間間隔を40 mmから1.5 mmに小さくすることは、電流の臨界レベルが低下されるまで、セル性能に対して最小限度の影響でしかなかった。この臨界点では、セルからの電力出力は時間依存法 (time-dependent way) で突然低下した。

【0117】

最小限度の効果の範囲は、試験セルの性能が電解質抵抗とは違う要因によって支配されていることを示唆している。これらの要因は、例えば、電極の成極 (すなわち、選択された電気触媒の効果) を含むことができる。

【0118】

高電流での突然の電力の急落は電極間の少ない液体量内で反応物が枯渇することに原因がある。寄与 (contribution) もまた電極への K_2CO_3 の形成 (すなわち、電極の封鎖) に起因するものであり得るが、メタノールと電極の間のこの反応は突発的であるよりも段階的であるべきである。

【0119】

メタノールを NaBH_4 燃料と交換し、アルカリ電解質と反応しない後者の実験は、 K_2CO_3 の形成がこの場合は重要な要因ではないことを示す、同様な機能を示した。

【0120】

より高い燃料濃度を使用しそして本発明のシステムを流れる反応物混合物と電解質の流れを導入した更なる実験は、突然の電力の急落を回避できる - すなわち、燃料の枯渇が大概の原因であった - ことを証明した。

【0121】

2.3 燃料セルの小型スタック

1.5 mmの厚さのゴム製ガスケット／スペーサ (隣接する電極が触れるのを防止するように「車輪部」に残された4本の「スポーク」を有する環状体) によって各電極を分離した、5対の電極からなるスタックが構成された。蠕動ポンプを用いて反応物混合物がゆっくりとスタックを通ることができるように多数のピンホールが電極に形成された。

【0122】

30

2.3.i 低燃料濃度および反応物流量

0.032 cm^3 /秒でスタックを流れる、0.01モル/ dm^3 の濃度の NaBH_4 を燃料として使用すると、反応物の入口に最も近いスタックのセルから良好な結果が得られたが、スタックの個々のセルの性能 (電圧および電流) は、スタック内の位置が入口から離れるに従って着実に減少した。この作用はオープン回路状態 (すなわち電流が引き出されていない) と電流が引き出されているときとで共に見られた。

【0123】

オープン回路作用は、電子が外部回路を通して運ばれない場合に、燃料と酸化剤の間の直接バックグラウンド反応 (direct background reaction) が非常に発生されそうであることを証明した。この反応はいずれかの電極で発生できるが、白金製電極で発生しがちである。このことは、本発明の燃料セル概念の基礎となりそして本概念を非常にスマートに証明する電気触媒選択の重要性を、非常に強く、支持している。

【0124】

スタックのセルから電力が引き出されるとき、ほぼ安定段階になるまで時間と共に著しく減少した。このことは、前述の実験で述べたように、燃料が補充されるよりもより早い率で消費されることを示唆している。

【0125】

「安定段階」では、流量が2倍になると電力はほぼ2倍発生され、反応物の供給によって性能が左右される結果を再び支持する。

【0126】

2.3.ii 高燃料濃度および反応物流量

より高い (5×) 濃度 (0.05 M) および非常に高い (10×) 流量 (0.32 cm^3 /秒) で NaBH_4 燃料が使用されたとき、スタックのセルの各々から同様な性能が得られた (前もって、性能は流れの方向へスタックにそって減少した)。この結果は、燃料と溶解された酸素との間のバックグラウンド反応の効果が2つの構成要素間の電気化学的「燃料セル」反応よりも重要ではないことを立証している。加えて、より低い流量および濃度に比較して (0.29ボルトで0.74 mA/cm^2 ; 20 W抵抗での電力=2.58 mW)、それに比例してより高くなる電力出力 (0.70ボルトで1.58 mA/cm^2 ; 20 W抵抗での電力=13.2 mW) はまた反応物の流れと電力出力との間の関係を強めている。

【0127】

2.3.iii 並列スタック性能

5-セルスタックのセルを前述した高濃度／高流量モードで使用して、個々のセルの性能を並列 (multiple) 接続セルと比較した。スタックの中央の3つのセルは並列および直列モードで電気的に接続された。

【0128】

50

31

本発明の燃料セル概念の早期の解析から、並列モードだけが液体電解質+燃料+酸化剤の組合せの実行可能な作動モードであると初めは考えられていた。並列作動において燃料セルスタックは、個々のセルの合計に等しい全体的セル領域（そしてそれ故、全電流）を有する単一セル（すなわち、単一セル電圧）として作動すると通常期待されている。3つの中央のセルについて陽極を陽極にそして陰極を陰極に接続された本発明のセルスタックの試験において、20Wの負荷へ適用されたものは個々のセル性能の3倍に満たないものでしかなかった（下表参照）。

セル	V/ボルト	I/ミリアンペア
1	0.60	16.4
2	0.69	18.7
3	0.70	18.9
並列接続の1、2および3	0.7655	20.3

* 電圧および電流は3つのセルについて個別および並列接続で測定した。

【0129】

並列接続スタックの性能における相対的な低下は完全には理解されていない。一つの付随的な要因は並列接続セルの電気抵抗が高すぎることであろう。単一セルそしてより直接的には並列性能を比較すると、単一セル（セル3）の電圧は、セルへの抵抗負荷を40Wに増やすことにより上昇される。0.75V（並列に接続された3つのセルからと同じ）の新しい単一セル電圧を用いると、その結果生じる電流は13.4mAであった。また、並列に接続された3つのセルは個々のセルのいずれよりも大きな電力を与えるが、並列スタックの電流出力は依然として予期した半分程度であった。この作用を理解するためには更に実験が必要である。

【0130】

2. 3. iv 直列接続スタック作用

3つの中央のセルの電氣的接続はそれらを直列に接続するように配列し直された。本システムの初期の解析によれば、直列に接続されたとき、このタイプのスタックの外方の電極を除くすべては短い回路であるべきでありそしてそれ故、単一セルでないと同様な電圧および電流を与えない。

【0131】

驚くことに、下表に示すように、3つのセルが直列に接続されたとき、単一セルの場合よりも高い電圧（オープン回路）が得られた。直列電圧は個々に作動する3つのセルからの電圧の合計よりも低い、この結果は、本発明のシステムが基本的概念において予想されるものよりも複雑な作用の徴候を現すことを示唆している。単一直列接続のスタックから大きな電力を引き出せることは可能であろう。

32

セル	V/ボルト
1 (最下方)	0.79
2	0.83
3	0.83
並列接続の1、2および3	1.57

* 混合反応物の供給に最も近い3つのセルからのオープン回路電圧、および直列に接続された同じ3つのセルからのオープン回路電圧。

【0132】

本発明は特に特定の実施例を参照して上述されたが、請求の範囲から逸脱することなしに変更および変形が可能であることは当業者にとって理解されよう。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の燃料セルの模式的な図である。

【図2】本発明の第1の実施例によるセルをスタックした燃料セルの模式的な斜視図である。

【図3】直列に接続したスタックされたセルの模式的な斜視図である。

【図4】並列に接続したスタックされたセルの模式的な斜視図である。

【図5】本発明の第1の実施例によるスタックされたセルの模式的な斜視図で、電極は混合反応物の流れの方向と実質的に平行に配置されそして直列に接続されている。

【図6】本発明の第2の実施例によるスタックされたセルの模式的な斜視図で、電極は混合反応物の流れの方向と実質的に平行に配置されそして直列および並列に接続された電極を有している。

【図7】4cm離間された電極を有するプロトタイプ of 3チャンバ・セルの電流対電圧の曲線を示すグラフである。

【図8】溶解された酸素を用いる燃料セルと比較した電流対電圧のグラフである。

【図9】異なった電極間隔での性能変化を示すプロットである。

【図10】5つの陽極と陰極を有するプロトタイプ of スタックの電流対電圧の曲線を示す図である。


【図11】図7のスタックの時間に対する発生電力のプロットである。

【図12】従来の燃料セルと本発明によって構成された燃料セルの性能を比較したグラフである。


【符号の説明】

10	燃料セル	11	陽極
12	陰極	13	電解質媒体
21	陽極気体空間	22	陰極気体空間
31	(酸化剤の)入口	32	(燃料の)入口
42	(副産物の)出口		


【図1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】



【図 11】



【図 12】



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Intern. Application No. PCT/GB 01/01339
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01M8/10 H01M8/08 H01M8/22		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classifications and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Magnetic detector searched classification system followed by classification symbols IPC 7 H01M		
Documentation searched other than abstracts: documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Class of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 313 306 A (JOHNSON MATTHEY PLC) 26 April 1989 (1989-04-26) page 6, line 10 - line 20; claims 1-15	1-38
A	US 3 719 529 A (LAKE D) 6 March 1973 (1973-03-06) claims 1-6	1-38
A	US 4 248 941 A (LOUIS GEORGE A ET AL) 3 February 1981 (1981-02-03) claims 1-21	1-38
	— — — — — -/-	
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document disclosing the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier documents but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubt on priority, outside of which is cited to establish the publication date or another date or other special reason (as specified) "U" document relating to an oral disclosure, use, exhibition or other event "W" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "X" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but used to understand the principles or theory underlying the invention "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be maintained in view of its inventive step when the document is taken alone "Z" document of particular relevance; the claimed invention cannot be maintained in view of its inventive step when the document is considered with one or more other cited documents, each contribution being relevant to a person skilled in the art "W" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 3 September 2001		Date of mailing of the international search report 10/09/2001
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.O. Box 2911, 8001 Postfach 2 M - 2280 Wien, Austria Tel: (43-1) 490-5550, Telex: 51 031 aep at, Fax: (43-1) 490-5551		Authorized officer Battistig, M

Form PCT/IS/2002 (second sheet) July 1997

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		Inventor	Application No.
		PCT/88 01/01339	
C. (Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	RIESS I ET AL: "Solid oxide fuel cells operating on uniform mixtures of fuel and air" SOLID STATE IONICS, NORTH HOLLAND PUB. COMPANY, AMSTERDAM, NL, vol. 82, no. 1, 16 November 1995 (1995-11-16), pages 1-4, XP004050226 ISSN: 0167-2738 cited in the application page 1 -page 4	1-38	

1

Form PCT/ISA/210 (continuation of annex A) (July 2002)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern. Application No.
PCT/BB 01/01339

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0313306 A	26-04-1989	CA 1305515 A	21-07-1992
		JP 1200556 A	11-08-1989
		US 5004424 A	02-04-1991
US 3719529 A	06-03-1973	NONE	
US 4248941 A	03-02-1981	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family member) (July 1992)

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	F I	テーマコード (参考)
H 0 1 M 8/12	H 0 1 M 8/02	Y
H 0 1 M 8/14	H 0 1 M 4/86	Z
H 0 1 M 8/24	H 0 1 M 8/04	C
	H 0 1 M 8/04	H
	H 0 1 M 8/06	K
	H 0 1 M 8/06	Z
	H 0 1 M 8/10	
	H 0 1 M 8/12	
	H 0 1 M 8/14	
	H 0 1 M 8/24	E
	H 0 1 M 8/24	L
	H 0 1 M 8/24	Z

- (31) 優先権主張番号 0025030. 8
 (32) 優先日 平成12年10月12日 (2000. 10. 12)
 (33) 優先権主張国 イギリス (GB)
 (31) 優先権主張番号 0026935. 7
 (32) 優先日 平成12年11月3日 (2000. 11. 3)
 (33) 優先権主張国 イギリス (GB)
 (31) 優先権主張番号 0027587. 5
 (32) 優先日 平成12年11月10日 (2000. 11. 10)
 (33) 優先権主張国 イギリス (GB)

(81) 指定国 AP (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OA (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

- (72) 発明者 エバンス、マイケル ジョセフ
 イギリス国 CB 2 5 NH ケンブリッジシャー、ハーストン、ハーストン ミル、サイエン
 ティフィック ジェネリックス リミテッド
 (72) 発明者 シューファー、ミロ セバスチャン ピーター
 イギリス国 CB 2. 1 LR ケンブリッジ、ベイトマン ストリート 5 5

Fターム (参考) 5H018 AA03 AA04 AA06 AA07 AA08 AS01
 5H026 AA03 AA04 AA06 AA08 AA09 AA10
 5H027 AA03 AA04 AA06 AA08 AA10